

**Clasificación**

AWS A5.17: E C1  
UNE-EN 756 : Z

**Descripción General**

Alambre tubular básico para la soldadura por arco sumergido de aceros al carbono y de grano fino.

**Composición química típica del metal depositado (% en peso)**

	C	Mn	Si	S	P	Cu
Requerido AWS	0,15 máx.	1,80 máx.	0,90 máx.	0,035 máx.	0,035 máx.	0,35 máx.
Valores típicos	0,07	1,7	0,7	0,015	0,015	0,30

Nota : La composición del metal depositado depende del flux utilizado.

**Embalaje y Diámetro**

Peso (Kg)	Tipo	Diámetro (mm) 2,8
25	Rollo (B435)	X
250	Carrete	X